

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/7158-CPR-20240603

- 1. Code d'identification unique du produit type: **0807/7158**
- 2. Usage(s) prévu(s): **pour des routes et des autres zones de trafic**
- 3. Fabricant:

LES ENROBES DE FELUY
Rue Zenobe Gramme
7181 Familleureux

- 4. Mandataire:

Stefan Carpentier
COLAS BELGIUM
Av. Antoon Van Osslaan, 1/28B
1120 Bruxelles

- 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Systeme 2+

- 6a. Norme harmonisée: **EN 13108-5:2006 + EN 13108-5/AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **COPRO NoBo n° 1137**

- 6b. Document d'évaluation européen: sans objet

Évaluation technique européenne: sans objet

Organisme d'évaluation technique: sans objet

Organisme(s) notifié(s): sans objet

- 7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéris- tiques essentiels	Performances	Norme utilisée																																				
1. Adhésivité du liant au granulat																																						
2. Module de rigidité																																						
3. Résistance aux déformations permanentes																																						
4. Résistance à la fatigue																																						
5. Adhérence																																						
6. Résistance à l'abrasion																																						
7. Comportement au feu																																						
8. Absorption du bruit																																						
9. Substances dangereuses																																						
10. Durabilité de caractéristiques ci-dessus par rapport au vieillissement, à la corrosion atmosphérique, à l'oxydation, à l'usure, au désenrobage, aux produits chimiques, à l'usure par pneumatiques à crampons, à l'arrachement, selon le cas.																																						
1, 2, 3, 4, 10	Température du mélange 150-190																																					
2, 3, 5, 8, 10	Granularité																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">tamis [mm]</th> <th align="center">passant [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td align="center">40</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">32</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">25</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">20</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">16</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">14</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">12</td><td align="center">100</td></tr> <tr><td align="center">10</td><td align="center">91</td></tr> <tr><td align="center">8</td><td align="center">65</td></tr> <tr><td align="center">6</td><td align="center">47</td></tr> <tr><td align="center">4</td><td align="center">34</td></tr> <tr><td align="center">2</td><td align="center">25</td></tr> <tr><td align="center">1</td><td align="center">19</td></tr> <tr><td align="center">0,5</td><td align="center">14</td></tr> <tr><td align="center">0,25</td><td align="center">12</td></tr> <tr><td align="center">0,125</td><td align="center">10</td></tr> <tr><td align="center">0,063</td><td align="center">7,9</td></tr> </tbody> </table>	tamis [mm]	passant [%]	40	100	32	100	25	100	20	100	16	100	14	100	12	100	10	91	8	65	6	47	4	34	2	25	1	19	0,5	14	0,25	12	0,125	10	0,063	7,9	
tamis [mm]	passant [%]																																					
40	100																																					
32	100																																					
25	100																																					
20	100																																					
16	100																																					
14	100																																					
12	100																																					
10	91																																					
8	65																																					
6	47																																					
4	34																																					
2	25																																					
1	19																																					
0,5	14																																					
0,25	12																																					
0,125	10																																					
0,063	7,9																																					
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10	Teneur en liant: 6,4%																																					

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Nr. 0807/7158-CPR-20240603

2, 3, 4, 5, 8, 10	Teneur en vides: Vmin3,5 Vmax7	
2, 3, 4, 5, 8, 10	Vides remplis par le bitume: VFBminNPD VFBmaxNPD	
1, 10	Sensibilité à l'eau: ITSr103	EN 12697-12 méthode A
1, 4, 10	Égouttage du liant: E 0,3	EN 12697-18 méthode à bécher
3, 10	Résistance aux déformations permanentes: P1,7	
6, 10	Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons: NPD	
7, 10	Comportement au feu: NPD	
9, 10	Substances dangereuses: NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: sans objet

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefan Carpentier

À Familleureux

le 12/6/2024

Signature

i.o. Anja Lahousse

